

CERA LUCIDANTE 370

Ficha técnica

NOMBRE:

CERA LUCIDANTE 370

GRUPO:

cera hidrorrepelente

USO:

cera específica para paredes interiores decoradas con Stucco V. 800, Grassello de Cal, Marmorino, Artècò 3, muebles, papel pintado.

CARACTERISTICAS:

peso específico: 0.790 ± 20 gr/LT. a 25°C

viscosidad: = = =

rendimiento: 10 - 20 m²/LT. en función de la absorción del soporte, la consistencia del abrillantado y la resistencia que se quiera obtener

efecto estetico: lúcido

colores: transparente después del secado

confecciones: LT. 1 - LT. 4

en superficie: 2 horas a 20°C

repintado: = = =

en profundidad: 8 horas a 20°C

óptima impermeabilización y lavabilidad de las superficies tratadas.

SECADO:

CARACTERISTICAS Y

RESISTENCIA:

PREPARACION SOPORTE:

= = =

PREPARACION

dilucion:

listo al uso

PRODUCTO:

APLICACION:

numero de manos:

1 o más en función del efecto desado

sistema:

espátula de acero inox-llana inox-brocha después del secado abrillantar con un paño de lana.

NOTA: Cera Lucidante 370 es a base de cera de abeja en solución de aguarrás. Conservar fuera del alcance de los niños. La temperatura de aplicación no debe ser inferior a +5°C.

Ficha n° SC 00037 emitida por el Responsable del Control de Calidad:

Edicion n° 3

Octubre 2006