

## SABULADOR LUX

### Техническая спецификация

<b>НАЗВАНИЕ:</b>	<b>SABULADOR LUX</b>
<b>ГРУППА:</b>	люминесцентные краски
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	отделка внутренних помещений красками на водной основе.
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ:</b>	<b>удельный вес:</b> 1300 ± 30 г/л при 25°C <b>вязкость:</b> 4000 сП <b>расход:</b> 1 л на 8-9 м <sup>2</sup> (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения) <b>эстетический эффект:</b> опалесцирующий (с перламутровым отливом), полуглянцевый <b>цвета:</b> цвета по каталогу <b>упаковка:</b> 1 л - 2,5 л - 5 л <b>на поверхности:</b> 1 час при 20°C <b>при нанесении в</b> 3-4 часа при 20°C <b>качестве второго слоя:</b> <b>на глубине:</b> 24 часа при 20°C
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:</b>	
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:</b>	краска на водной основе для внутренних работ, создающая необычный визуальный эффект отливающего перламутром песка. Sabulador Lux представляет собой высококачественную краску, т.к. она пропускает воздух и допускает нанесение поверх себя любой краски на водной основе. Через 15 дней после нанесения хорошо моется водой и обычными моющими средствами. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Сухую поверхность заштукатурьте и после высыхания зачистите наждачной бумагой, тщательно выравнивая поверхность. Затем нанесите в качестве фиксатора один слой грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 50 %, и примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primart 600, разведенной в воде на 15-20 %. Если же поверхности находятся в хорошем состоянии, являются гладкими и не отслаиваются (включая новые), достаточно обработать наждачной бумагой только те места, в которых необходимо придать гладкость основанию. Затем нанесите один слой грунтовки Primart 600 разведенной в воде на 15 - 20 %. Primart 600 следует наносить шерстяным валиком, кистью или краскопультом перекрестными проходами для максимально полного покрытия основания. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите покрытие Sabulador Lux.
<b>ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:</b>	<b>разведение:</b> продукт готов к использованию

**НАНЕСЕНИЕ:**

**ТИП:**

КИСТЬЮ

**ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:**

**КОЛ-ВО СЛОЕВ:**

1-2

Для получения цвета согласно каталогу необходимо колеровать краску Sabulador Lux с помощью соответствующего количества красящей пасты Colori'. В качестве альтернативы можно произвести колерование по тинтометрической системе Valclone. Только для цветов по каталогу от Col. 600 до Col. 616, Sabulador Lux поставляется уже колерованным.

**Эффект «Песчаные дюны»:** плавно нанесите и разотрите Sabulador Lux на небольшой участок поверхности площадью примерно 1-2 кв. м при помощи специальной кисти PV 76. Техника применения заключается в нанесении небольшого количества краски с помощью как можно более неравномерных мазков, выполняемых во всех направлениях с чередованием движений кисти. Примерно через 5-10 минут при 20°C пройдитесь по уже нанесенному покрытию сухой кистью PV 76, смещая и разглаживая комочки краски во всех направлениях для создания эффекта песчаных дюн.

Одновременно с помощью более слабых мазков, также выполняемых во всех направлениях, удалите полосы, оставленные кистью.

**Эффект «Большой каньон со слоистой структурой»:** аплавно нанесите и разотрите Sabulador Lux на небольшой участок поверхности площадью примерно 1-2 кв. м при помощи специальной кисти PV 76. Техника применения заключается в нанесении небольшого количества краски с помощью косых и вертикальных но неизменно неравномерных мазков длиной 10-15 см. Примерно через 5-10 минут при 20°C пройдитесь по уже нанесенному покрытию сухой кистью PV 76, смещая и разглаживая комочки краски неравномерными мазками в направлениях предыдущих мазков. Одновременно с помощью более слабых мазков, также выполняемых в направлениях предыдущих мазков, удалите полосы, оставленные кистью.

**Эффект «Песчаные дюны с блестками»:** для получения оттенков с блестками можно смешать Sabulador Lux с добавками Star P 400 Silver или Star P 405 Gold в следующем количестве: 40 г добавки на 2,5 л краски Sabulador Lux.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием внимательно просмотрите обучающий видеоролик по нанесению отделочного материала с нужным декоративным эффектом.

**Температура нанесения:** от +10°C до +30°C.

**Хранение:** в плотно закрытой банке, в том числ после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

**Стабильность:** примерно 2 года.

**ПРИМЕЧАНИЯ:** Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

**Спецификация № SC 00206, выпущенная руководителем службы контроля качества:**

**Выпуск № 5**

**Апрель 2018 г.**