



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
www.valpaint.it E-mail: info@valpaint.it

SC 00086

FINISH V 15

Fiche Technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION

CARACTERISTIQUES:

FINISH V 15

vernis naturel transpirant pour l'extérieur

protection transparente à base de cires naturelles, formulée et testée pour protéger Arteco 1, Arteco'9 et Klondike à l'extérieur.

poids spécifique: 850 ± 30 gr/LT.à 25°C

viscosité: = = =

rendement: 10 - 15 m²/LT.(peut varier selon la rugosité, porosité et absorption su support et à la méthode de l'application)

Effet esthétique: satiné

couleurs: transparente

emballage: LT. 1

en surface: 2 heures à 20°C

en profondeur: 24 heures à 20°C

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET

RESISTANCE:

une fois appliqué sur Arteco'1, Arteco'9 et Klondike à l'extérieur , Finish V 15 protège la surface de la pluie et des rayons ultraviolets. Il évite le blanchiment des couleurs et l'efflorescence de la chaux contenue dans l'Arteco'. Transpiration du mur selon la Norme DIN 52615. Résistance au décollement et à l'ancrage DIN ISO 4624 = 1,45 N/mm²). Une fois appliqué et bien séché, le produit résiste au gel-dégel.

= = =

PREPARATION DU

SUPPORT:

PREPARATION DU

PRODUIT:

dilution: prêt à l'usage

rapport de catalyse: = = =

pot life: = = =

APPLICATION:

systeme: à la brosse avec des mouvements circulaires en utilisant la même application de l'Arteco'. Ne pas presser trop la brosse car l'Arteco' au-dessus peut déverner.

Nombre de couches: 1 - 2 (le produit tend à briller si appliqué avec deux couches)

NOTE:

Le produit craint les gelées (dans le pot). Ne pas appliquer à une température inferieure à + 5°C.

Fiche Technique n° SC 00086 émise par le Responsable du Control de Qualité

Edition n° 6

Décembre 2009