

VELIDOR FINE

Scheda tecnica

NOME:

GRUPPO:

IMPIEGO:

CARATTERISTICHE:

VELIDOR FINE

velatura silossanica

decorazioni interne ed esterne all'acqua

peso specifico: 1.120 ± 30 gr/LT a 20°C

viscosità: = = =

resa: 25 - 30 m²/LT (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: opaco

colori: colori di cartella

confezioni: LT. 1 - LT. 2,5 - LT. 5

in superficie: 1 ora a 20°C

sovraverniciatura: 6 - 8 ore a 20°C

in profondità: 24 ore a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E RESISTENZA:

è una velatura silossanica per la decorazione di superfici interne ed esterne. Con Velidor Fine si possono creare ambienti esclusivi ed anticati, in stile classico rinascimentale ma allo stesso tempo in linea con le nuove tendenze decorative. Il Velidor Fine è traspirante, lavabile, sovraverniciabile e di facile applicazione con svariati attrezzi (pennello, guanto, spugna, rullo...).

PREPARAZIONE

SUPPORTO:

Supporti Vecchi. Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.

Supporti Nuovi. Stuccare adeguatamente la superficie da trattare. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare, quindi applicare a copertura una o due mani di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione del Velidor Fine.

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

diluizione: va diluito al 20- 30% con acqua.

CICLO APPLICATIVO:

sistema: pennello - guanto - spugna - rullo

numero di strati: 1 o 2

applicare una mano di Velidor Fine in senso circolare con pennello o con guanto. Diversamente si può utilizzare il Velidor Fine con pennellate incrociate ed in tutte le direzioni. In alternativa si può stendere il Velidor Fine a pennello o a rullo e subito dopo, a pittura ancora bagnata, lavorarlo con spugna o con guanto. Facoltativa à l'applicazione, dopo 6 - 8 ore a 20°C, della seconda mano di Velidor Fine. Il Velidor Fine può essere steso, oltre che sul fondo Primer 1200 (per Interno ed Esterno), anche direttamente su qualsiasi pittura ricca di resina, ben ancorata al supporto, ben sana e non polverosa.

Infine il Velidor Fine può essere usato sopra il Bucciato Plastico 539, il Plastico Liscio 509, l'Isolpaint M399 e l'Anticando 300 o 600.



VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
E-mail: info@valpaint.it
C.F./P.IVA/R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.it • www.valpaintjungle.it

SC 00236

CICLO APPLICATIVO:

Temperatura per applicazione: superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE:

La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +5°C e +30°C. Non applicare sotto il sole battente o in presenza di forte vento. Evitare le giornate con elevata umidità o le superfici gelide. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00236 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 1

Luglio 2012

pagina 2 di 2