

VELIDOR FINE

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:	VELIDOR FINE
ГРУППА:	тонкое силиконовое покрытие
ОБЛАСТЬ	внутренние и наружные декоративные работы с использованием красок на водной основе
ПРИМЕНЕНИЯ:	
ХАРАКТЕРИСТИКИ:	удельный вес: 1120 ± 30 г/л при 20°C
	вязкость: = = =
	расход: 1 л на 25-30 м ² (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)
	эстетический эффект: матовый
	цвета: цвета по каталогу
	упаковка: 1 л - 2,5 л - 5 л
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:	на поверхности: 1 час при 20°C
	при нанесении в 6 -8 часов при 20°C
	качестве второго слоя:
	на глубине: 24 часа при 20°C
ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:	тонкое силиконовое покрытие для внутренних и наружных декоративных работ. С помощью Velidor Fine можно создавать эксклюзивные интерьеры под старину в классическом стиле эпохи Возрождения, но в то же время в духе современных тенденций декоративной отделки. Покрытие Velidor Fine является воздухопроницаемым, моющимся, допускает нанесение поверх другой краски и легко наносится разными инструментами (кистью, перчаткой, губкой, валиком...).
ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:	Старые основания. Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите на всю поверхность только один или два слоя цветной грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine.
	Новые основания. Тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите на всю поверхность один или два слоя грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите краску Velidor Fine.
	разведение: разводится водой на 20-30 %.
ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:	
НАНЕСЕНИЕ:	тип: кистью - перчаткой - губкой - валиком
	кол-во слоев: 1 или 2

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

нанесите один слой Velidor Fine круговыми движениями кисти или перчатки. Можно также наносить Velidor Fine перекрестными мазками, выполняемыми во всех направлениях. В качестве альтернативного варианта можно наносить Velidor Fine кистью или валиком сразу же после нанесения растереть еще сырую краску губкой или перчаткой. Факультативным является нанесение через 6-8 часов 20°C второго слоя Velidor Fine.

Velidor Fine можно наносить не только на грунтовку Primer 1200 (при выполнении как внутренних, так и наружных работ), но и непосредственно поверх любой краски с высоким содержанием полимерных смол, при условии, что она плотно прилегает к основанию, не шелушится и свободна от пыли.

И, наконец, Velidor Fine можно наносить на покрытия Bucciato Plastico 539, Plastico Liscio 509, Isolpaint M399 и Anticando 300 или 600.

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Температура нанесения: от +5°C до +30°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Не наносите под сильными лучами солнца или при ветре. Не наносите в дни, характеризующиеся высокой влажностью, или на замерзшие поверхности. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

Спецификация № SC 00236, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 1

Июль 2012 г.