

## ANTICANDO 600

### Scheda tecnica

**NOME:**

**GRUPPO:**

**IMPIEGO**

**CARATTERISTICHE:**

**ESSICCAMENTO:**

**CARATTERISTICHE E RESISTENZA:**

**PREPARAZIONE SUPPORTO:**

**PREPARAZIONE PRODOTTO:**  
**APPLICAZIONE:**

**CICLO APPLICATIVO:**

**ANTICANDO 600**

rivestimento all'acqua a spessore per esterno con effetti anticati.  
decorazioni di intonachi civili esterni dopo la normale preparazione delle opere murarie

**peso specifico:** 1.410 ± 30 gr/LT. a 25°C  
**viscosità:** 16400 ± 2000 cps  
**resa:** 0,7 - 0,8 m<sup>2</sup>/LT una mano (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)  
**effetto estetico:** opaco  
**colori:** colori di cartella  
**confezioni:** LT. 4 - LT. 12  
**in superficie:** 1 ora a 20°C  
**sopraverniciatura:** 8 - 10 ore a 20°C  
**in profondità:** 24 ore a 20°C  
**carteggiabile** 24 ore a 20°C

L'Anticando 600 è realizzato con resine acriliche e cariche naturali. Dopo l'applicazione, la superficie decorata rimane traspirante, sopraverniciabile e lavabile. L'Anticando 600 è di facile applicazione su vari supporti, come muri in cemento, intonaco, gesso, cartongesso, legno, ferro previo adeguato trattamento.

**Muri Vecchi.** Eliminare le vecchie pitture non ancorate e sfarinanti dal supporto e lavare con acqua e saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 400 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 400 diluito al 20 - 30% con acqua. Se invece le superfici sono sane e non sfarinanti, applicare una mano di Primer 400 diluito al 20 - 30% con acqua.

Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Anticando 600.

**Muri Nuovi.** Stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario. Ad essiccazione avvenuta, dopo circa 4 ore a 20°C, carteggiare, quindi applicare una mano di Primer 400 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, procedere con l'applicazione dell'Anticando 600.

**diluizione:** L'Anticando 600 è pronto all'uso (si può diluire con acqua per ottenere altri effetti decorativi)  
**sistema:** pennello e spatola  
**numero di strati:** 1 o più

L'Anticando 600 è pronto all'uso e va ben mescolato. Si può applicare con la Spatola in plastica PV 77 o con Frattone in Plastica PV 90 o PV 91 oppure Inox, direttamente su supporti solidi e non polverosi, nuovi e vecchi anche già pitturati.

## SC 00198

Va steso su tutto il supporto uno spessore irregolare di prodotto lasciando spatolate ravvicinate, irregolari ed a rilievo. Dopo 8 ore a 20°C, quando l'Anticando 600 è ben asciutto, procedere con l'applicazione di una mano di FINIX 80 (Trasparente) non colorato. Trascorse altre 6 - 8 ore a 20°C applicare una seconda mano di FINIX 80 questa volta colorato. In entrambi i passaggi va steso poco prodotto con pennellate irregolari in tutte le direzioni. Successivamente, a FINIX 80 ancora bagnato, spatolare con la Spatola in plastica PV 77, incrociando le spatolate ed esercitando una forte pressione al supporto.

**N.B.:** L'Anticando 600 diventa lavabile dopo 15 giorni dall'applicazione.

**Conservazione:** In latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +5°C e inferiore a +30°C.

**Stabilità:** 2 anni circa.

**ATTENZIONE: L'ANTICANDO 600 E' UN PRODOTTO PARTICOLARMENTE SENSIBILE ALLA MANO DELL'APPLICATORE. E' QUINDI CONSIGLIABILE CHE IL LAVORO VENGA INIZIATO E PORTATO A TERMINE DALLA STESSA PERSONA ONDE EVITARE DIFFORMITA' DI EFFETTO E DI COLORE.**

**NOTE:** Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua.

**Scheda n° SC 00198 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:**

Edizione n° 2

Novembre 2015