

METEORE 10 INTONACO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Suministro y colocación en obra de revestimiento matérico natural al agua para interiores y exteriores, ideado para reproducir el efecto del enlucido en diferentes variantes (METEORE 10 INTONACO). La colocación prevé una limpieza de la superficie a decorar, con eliminación de las impurezas y de las partes deterioradas que se estén por despegar, además del estucado con un estuco adecuado, donde sea necesario (ver Ficha Técnica). Extensión de fijador adecuado PRIMER 1200 con dilución al 30%, según las condiciones de la superficie (ver Ficha Técnica).

Efecto enlucido espatulado: Extender dos manos de METEORE 10 con llana Inox PV 43, dando pasadas irregulares en todas las direcciones. Después de 8 horas a 20°C, antes de aplicar la segunda mano, con el producto aún mojado, repasar la superficie con llana Inox de manera irregular hasta alcanzar el nivel de acabado deseado.

Efecto enlucido espatulado con escamas: Para decorar la superficie con fragmentos naturales es posible añadir a METEORE 10 el ADITIVO SCAGLIE NATURALI, en proporciones adecuadas (ver Ficha Técnica).

Efecto enlucido civil: Aplicar una mano de METEORE 10 con llana Inox PV 43 dejando un espesor de aproximadamente 2 mm de producto. Después de cubrir una superficie de 1 - 2 m², repasar con la llana dando toques cercanos entre sí para crear un efecto cáscara. Después de 20 - 30 minutos a 20°C, cuando METEORE 10 fragüe, nebulizar agua con el pulverizador PV 106, para facilitar el alisado de la superficie con la llana Inox.

Efecto enlucido pincelado: Diluir METEORE 10 con 320 ml de agua cada 1 litro. Aplicar dos manos con Pincel PV 09 mediante pasadas irregulares y en todas las direcciones sin dejar cúmulos de producto. Esperar 8 horas a 20°C para extender la segunda mano.

Coste por m² € _____