

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

Fiche technique

NOM:

GROUPE:

UTILISATION

CARACTERISTIQUES

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

revêtement minéral et mural

revêtement avec une haute transpiration pour la décoration interne et pour des ouvrages d'importance historique ou artistique

poinds spécifique: 1.518 ± 30 gr/LT. à 20°C

viscosité: = = =

rendement: 2-3 m²/LT. une couche sur support lisse (peut varier selon la rugosité, porosité et absorption sur support et à la méthode de l'application)

effet esthétique : brillant

couleurs: teintes présentées dans le catalogue Rococo'

emballage: LT.1 - LT. 4 - LT. 12 -

en surface: 3-4 heures à 20°C

2ème couche: 24 heures à 20°C

en profondeur: 28 jours à 20°C

après durcissement complet, on obtient la formation d'une pellicule transpirante présentant une bonne résistance aux chocs et à une abrasion normale.

SECHAGE:

CARACTERISTIQUES ET RESISTANCE

PERFORMANCE ENVIROMENTALE

PERFORMANCE	NORME	VALEUR	MARQUE
EMISSION DE SUBSTANCES POLLUANTES À L'INTÉRIEUR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A+	
ABSENCE DE SUBSTANCE DANGEREUSE	-	FREE	
TAUX D'EMISSION DE FORMALDEHYDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC Sur le produit prêt à l'usage	Directive 2004-42-CE	max 5,7 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/I	

PREPARATION DU SUPPORT

Supports neufs: mastiquer bien les surfaces aux endroits voulus avec un enduit approprié. Après séchage, poncer et appliquer une couche de Primer 1200 dilué à 15 - 20% avec de l'eau. Après 4 heures environ à 20°C, appliquer Rococo' Grasselto di Calce.

Supports anciens: éliminer les vieilles peintures qui s'effritent et laver avec du savon approprié. Appliquer ensuite, une couche de Primer 1200 dilué à 50% avec de l'eau qui fera office de fixateur. Au bout d'environ 4 heures à 20 C, appliquer une deuxième couche de Primer 1200 dilué à 20 - 30% avec de l'eau.

PREPARATION PRODUIT

CYCLE D'APPLICATION

Si, par contre, les surfaces sont en bon état et ne s'effritent pas, appliquer une couche de Primer 1200 dilué à 20 - 30% avec de l'eau. Après 4 heures à 20°C, appliquer Rococo' Grassello di Calce

dilution: prêt à l'usage
Système truelle acier inox
nombre de couche : 2

Appliquer Rococo' Grassello di Calce à la taloche en Inox PV 43, PV 44 ou PV 45. Laisser sur le support une épaisseur d'environ 1 mm de produit, la surface doit être lissée et compacte. Après environ 6 heures à 20 C, bien poncer et appliquer Rococo' Grassello di Calce par mouvements irréguliers, sur une longueur de 6 - 10 cm et en séparant les bandes de peinture de 4 à 6 cm sur la totalité de la surface à peindre.

Après environ 1 heure à 20 C, repartir du début et appliquer la peinture selon la méthode présentée ci-dessus, mais cette fois-ci, sur la totalité du support de sorte que chaque mouvement permette de superposer le produit aux coups de spatule antérieurs. On obtient ainsi un effet vieilli semi-brillant.

PROTECTION ET LUSTRAGE:

Rococo' Grassello di Calce devient semi-lavable dans les 15 jours suivant l'application. Pour une meilleure lavabilité, appliquer une ou deux couches de Cera Lucidane 370 (au solvant) ou Cera Lucidane 420 all'acqua (à l'eau). Lorsque la Cera est sèche, soit après environ 3 - 4 heures à 20°C, le support est encore mat. Pour le rendre brillant, passer un chiffon de laine en décrivant des cercles et en exerçant une pression sur le support jusqu'à obtention de l'effet désiré.

Attention : Avant application, regardez attentivement le vidéo tutorial.

Température d'application: entre +10 C et +30°C.

Conservation: dans un bidon bien fermé, même après usage, à une température comprise entre +10°C et +30 C

Stabilité: 2 ans environ dans des bidons bien fermés, jamais ouverts

NOTES: Bien mélanger après usage. Laver et nettoyer les outils après l'usage avec de l'eau et du savon .
Fiche technique No. SC 00021 émise par le responsable du Contrôle de la Qualité.

Edition n.6

Juin 2019