

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

ГРУППА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ И

СТОЙКОСТЬ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ROCOCO' GRASSELLO DI CALCE

минеральное покрытие для стен

покрытия с очень высокой воздухопроницаемостью для декорирования интерьеров, в том числе имеющих историческое и художественное значение

удельный вес: 1518 ± 30 г/л при 20°C

вязкость: = = =

расход: 1 л на 3-4 м² при нанесении в два слоя на гладкую поверхность (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения) глянецовый

эстетический эффект:

цвета: по каталогу

упаковка: 1 л - 4 л - 12 л

на поверхности: 3-4 часа при 20°C

при нанесении в 24 часа при 20°C

качестве второго

слоя:

на глубине: 28 дней при 20°C

После полного затвердевания получается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию.

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ	ISO 16000	ОБЩИЕ ЛЕТАЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ <1 мг/м ³ Класс А+	
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м ² ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТАЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-CE	макс. 5,7 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. А/1	

ПОДГОТОВКА

ОСНОВАНИЯ:

Новые основания: тщательно заштукатурить обрабатываемую поверхность, используя подходящую шпаклевку.

После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите покрытие Rococo' Grassello di Calce. **Старые основания:** удалите отслаивающуюся и крошащуюся старую краску с поверхности и вымойте ее надлежащим моющим средством. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите только один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Через 4 часа при температуре 20°C нанесите покрытие Rococo' Grassello di Calce.

разведение: продукт готов к использованию

тип: мастерком из нержавеющей стали

кол-во слоев: 2

Нанесите покрытие Rococo' Grassello di Calce мастерком из нержавеющей стали PV 43 или PV 44 или PV 45 так, чтобы обрабатываемая поверхность стала гладкой и плотной. Примерно через 6 часов при температуре 20°C тщательно зачистите поверхность наждачной бумагой и затем нанесите на всю обрабатываемую поверхность покрытие Rococo' Grassello di Calce неравномерными мазками длиной 6-10 см на расстоянии 4-6 см друг от друга.

Примерно через 1 час при температуре 20°C нанесите второй слой покрытия, начиная с того же места, что и первый слой. Нанесите мазки описанными выше движениями, но так, чтобы полностью покрыть основание: для этого каждый мазок должен частично накладываться на предыдущие. При этом вы получите поверхность с эффектом «Состаренный полуглянцевый».

ЗАЩИТА И ПОЛИРОВКА: Rococo' Grassello di Calce становится ограниченно годным к мойке через 15 дней после нанесения. Для увеличения устойчивости к мойке нанесите один или два слоя полировочного воска Cera Lucidante 370 (растворенного в скипидаре) или Cera Lucidante 420 (на водной основе). После высыхания воска примерно через 3-4 часа при температуре 20°C поверхность все еще остается матовой. Чтобы сделать ее глянцевой, отполируйте ее шерстяной тканью, выполняя ею вращательные движения и нажимая на основание до получения нужной степени блеска.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием внимательно посмотрите обучающий видеоролик.

Температура нанесения: от +10°C до +30°C. **Хранение:** в плотно закрытой банке, даже после использования, при температуре от +10°C до +30°C.

Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ: Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

Спецификация № SC 00021, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 6

Июнь 2019 г.