

ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

Scheda Tecnica e Ambientale

NOME:
GRUPPO:
IMPIEGO

ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

rivestimento murale minerale

rivestimenti ad altissima traspirabilità con effetto lucido fino a specchiare, per la decorazione di interni

CARATTERISTICHE:

peso specifico: 1.750 ± 30 gr/LT. a 20°C

viscosità: = = =

resa: 7 - 8 m²/LT. due mani su supporto liscio (può variare in base alla ruvidità, porosità, assorbimento del supporto ed al metodo di applicazione)

effetto estetico: lucido

colori: come da cartella

confezioni: LT. 1 - LT. 4 - LT. 12

in superficie: 3 - 4 ore a 20°C

sovraverniciatura: 24 ore a 20°C

in profondità: 28 giorni a 20°C

ESSICCAMENTO:

CARATTERISTICHE E

RESISTENZA:
PRESTAZIONI
AMBIENTALI:

Dopo il completo indurimento, si ottiene una pellicola traspirante con buona resistenza agli urti ed alla normale abrasione.

PRESTAZIONE	NORMA	VALORE	MARCHIO
EMISSIONE DI SOSTANZE INQUINANTI INDOOR	ISO 16000	TVOC < 1 mg/m ³ Classe A	
ASSENZA DI SOSTANZE DANNOSE	-	FREE	
TASSO DI EMISSIONE DI FORMALDEIDE, X	JIS A 1902-3	X < 0.005 mg/m ² h F****	
VOC sul prodotto pronto all'uso	Direttiva 2004-42-CE	max 26 g/L (Limite UE 200 g/L) Cat. A/1	

PREPARAZIONE
SUPPORTO:

Supporti nuovi: stuccare adeguatamente la superficie da trattare, dove necessario, con stucco idoneo. Ad essiccazione avvenuta, carteggiare ed applicare una mano di Primer 1200 diluito al 15 - 20% con acqua. Dopo 4 ore circa a 20°C, procedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto. **Supporti vecchi:** eliminare le vecchie pitture mal ancorate o sfarinanti e lavare con saponi adeguati. Successivamente applicare, come fissativo, una mano di Primer 1200 diluito al 50% con acqua. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare una seconda mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Invece se le superfici sono sane

PREPARAZIONE

PRODOTTO:

APPLICAZIONE:

CICLO APPLICATIVO:

e non sfarinanti, applicare solo una mano di Primer 1200 diluito al 20 - 30% con acqua. Dopo 4 ore a 20°C, provvedere con l'applicazione del Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto.

diluizione: pronto all'uso

sistema: frattone inox

numero di strati: 2 - 3

Effetto Lucido Antico: stendere il Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto con Frattone Inox PV 43 o PV 44 o PV 45, rendendo la superficie liscia e compatta. Dopo circa 6 ore a 20°C carteggiare bene e procedere con la stesura del Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto con spatolate irregolari, lunghe 6 - 10 cm e distanti l'una dall'altra 4 - 6 cm, su tutto il supporto da trattare. Dopo circa 1 ora a 20°C ripartire dall'inizio della superficie decorata con la prima mano, applicando spatolate come prima descritte, però a chiusura del supporto, in modo che ogni spatolata precedente vada a sovrapporsi parzialmente alle precedenti.

PROTEZIONE E LUCIDATURA:

Quando Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto è quasi asciutto, va lucidato lisciandolo con la Spatola o Frattone Inox, esercitando una pressione sul prodotto con spatolate in tutte le direzioni, continuando a spatolare fino ad ottenere una superficie lucida a specchio.

Per rendere Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto semi-lavabile ed ancora più lucido va applicato uno strato leggero di Cera Lucidante 370 o di Cera Lucidante 420 all'acqua. Quando la Cera è asciutta, dopo circa 3 - 4 ore a 20°C, il supporto rimane ancora Opaco. Per portarlo a Lucido, passare un Panno di Lana con movimenti rotatori ed esercitando pressione sul supporto, fino ad ottenere la lucidità desiderata.

Temperatura per applicazione: superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Conservazione: in latta ben chiusa, anche dopo l'uso, a temperatura superiore a +10°C e inferiore a +30°C.

Stabilità: 2 anni circa in confezioni ben sigillate e mai aperte.

NOTE: Mescolare molto bene prima dell'uso. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone.

Scheda n° SC 00288 emessa dal Responsabile Controllo Qualità:

Edizione n° 2

Settembre 2019