

ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

Техническая спецификация

НАЗВАНИЕ:

ГРУППА:

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ROCOCO' STUCCO VENEZIANO 1000 LUCIDO DIRETTO

минеральное покрытие для стен

покрытия с очень высокой воздухопроницаемостью с глянцевым эффектом, доходящим до зеркального блеска для декорирования интерьеров,

удельный вес: 1750 ± 30 г/л при 20°C

вязкость: = = =

расход: 1 л на 7-8 м² при нанесении в два слоя на гладкую поверхность (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения) глянцевый

эстетический эффект:

цвета: по каталогу

упаковка: 1 л - 4 л - 12 л

на поверхности: 3-4 часа при 20°C

при нанесении в 24 часа при 20°C

качестве второго

слоя:

на глубине: 28 дней при 20°C

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

После полного затвердевания получается прозрачная воздухопроницаемая пленка с хорошей устойчивостью к ударам и к обычному истиранию.

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ЭМИССИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПОМЕЩЕНИЙ	ISO 16000	ОБЩИЕ ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ <1 мг/м ³ Класс А	
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м ² ч F*****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-СЕ	макс. 26 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам ЕС 200 г/л) Кат. А/1	

ПОДГОТОВКА

ОСНОВАНИЯ:

Новые основания: тщательно заштукатурить обрабатываемую поверхность, используя подходящую шпаклевку. После высыхания обработайте наждачной бумагой, затем нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 15-20 %.

**ПОДГОТОВКА
ПРОДУКТА:
НАНЕСЕНИЕ:**

ЦИКЛ НАНЕСЕНИЯ:

Примерно через 4 часа при 20°C нанесите покрытие Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto. **Старые основания:** удалите отслаивающуюся и крошащуюся старую краску с поверхности и вымойте ее надлежащим моющим средством. Затем в качестве фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 50 %. Примерно через 4 часа при температуре 20°C нанесите второй слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Если же поверхности прочные и не потрескавшиеся, нанесите только один слой грунтовки Primer 1200, разведенной в воде на 20-30 %. Через 4 часа при 20°C нанесите покрытие Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto.

разведение: продукт готов к использованию

тип: мастерком из нержавеющей стали

кол-во слов: 2-3

Эффект «глянцевый под старину»: Нанесите покрытие Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto мастерком из нержавеющей стали PV 43 или PV 44 или PV 45, так, чтобы обрабатываемая поверхность стала гладкой и плотной. Примерно через 6 часов при температуре 20°C тщательно зачистите поверхность наждачной бумагой и затем нанесите на всю обрабатываемую поверхность покрытие Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto неравномерными мазками длиной 6-10 см на расстоянии 4-6 см друг от друга. Примерно через 1 час при температуре 20°C нанесите второй слой покрытия, начиная с того же места, что и первый слой. Нанесите мазки описанными выше движениями, но так, чтобы полностью покрыть основание: для этого каждый мазок должен частично накладываться на предыдущие.

ЗАЩИТА И ПОЛИРОВКА:

Когда покрытие Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto почти полностью высохнет, его следует отполировать шпателем или мастерком из нержавеющей стали, постоянно надавливая на поверхность и выполняя движения во всех направлениях, вплоть до получения глянцевой поверхности с зеркальным блеском.

Чтобы сделать покрытие Rococò Stucco Veneziano 1000 Lucido Diretto ограниченно моющимся и еще более блестящим, нанесите на него тонкий слой воска Cera Lucidante 370 или воска на водной основе Cera Lucidante 420. После высыхания воска примерно через 3-4 часа при температуре 20°C поверхность все еще остается матовой. Чтобы сделать ее глянцевой, отполируйте ее шерстяной тканью, выполняя ею вращательные движения и нажимая на основание до получения нужной степени блеска.

Температура нанесения: от +10°C до +30°C.

Хранение: в плотно закрытой банке, в том числе после использования, при температуре выше +10°C и ниже +30°C.

Стабильность: примерно 2 года в неиспользованных, плотно закрытых упаковках.

ПРИМЕЧАНИЯ: Тщательно перемешать перед использованием. Сразу же после использования следует вымыть инструменты водой с мылом.

Спецификация № SC 00288, выпущенная руководителем службы контроля качества:

Выпуск № 2

Сентябрь 2019 г.