

## PRIMER 900

### Техническая спецификация

**НАЗВАНИЕ:**

**PRIMER 900**

**ГРУППА:**

грунтовка (праймер) на водной основе

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:**

легко наносимая грунтовка на водной основе серого цвета для внутренних работ

**СОСТАВ:**

специальные полимерные смолы и добавки, обеспечивающие воздухопроницаемость.

**ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

**удельный вес:**

1490 ± 30 г/л при 20°C

**расход:**

1 л на 10-11 м<sup>2</sup> при нанесении одного слоя (может варьироваться в зависимости от шероховатости, пористости, абсорбции основания и метода нанесения)

**стабильность:**

24 месяца, хранить при температуре от +5°C до +30°C

**цвета:**

серый

**упаковка:**

0,500 л - 1 л

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:**

**на поверхности:**

2 часа при 20°C

**при нанесении в**

4-6 часов при 20°C

**качестве второго**

**слоя:**

24 часа при 20°C

**ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОЙКОСТЬ:**

Грунтовка на водной основе серого цвета, необходимая для достижения, как при внутренних, так и наружных работах, декоративных эффектов, создаваемых при использовании краски Klondike. Primer 900 легко наносится, отличается особо плотным покрытием, устойчивостью и водостойкостью. Может наноситься на различные поверхности такие как бетон, штукатурка, гипс и гипсокартон, дерево, сталь, и уже окрашенные поверхности, при условии, что краска прочно прилегает к основанию.

**ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

ХАРАКТЕРИСТИКА	СТАНДАРТ	ЗНАЧЕНИЕ	МАРКИРОВКА
ОТСУТСТВИЕ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ	-	FREE	
УРОВЕНЬ ЭМИССИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА, X	JIS A 1902-3	X<0,005 мг/м <sup>2</sup> ч F****	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ в продукте, готовом к использованию	Директива 2004-42-CE	макс. 15 г/л (Предельно допустимое значение по стандартам EC 200 г/л) Кат. A/1	

**ПОДГОТОВКА ПРОДУКТА:  
НАНЕСЕНИЕ:**

**разведение:**  
**тип:**

продукт готов к использованию  
кистью - валиком - краскопультom

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ:

1-2 или больше с нанесением на всю  
поверхность

### **кол-во слоев:**

**Старые стены.** Удалите отслаивающуюся и потрескавшуюся старую краску с поверхности и вымойте ее водой и надлежащими моющими средствами. Затем нанесите на поверхность фиксатор, соответствующий типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 900 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike.

**Новые стены.** Очистите и при необходимости тщательно заштукатурьте обрабатываемую поверхность. После высыхания зачистите наждачной бумагой и затем нанесите один слой фиксатора, соответствующего типу основания. После полного высыхания фиксатора нанесите один слой грунтовки Primer 900 и через 6 часов при 20°C нанесите краску Klondike.

**Основания из дерева, стекла, легких сплавов, окрашенной стали.** Тщательно обезжирьте основание и обработайте поверхность наждачной бумагой, чтобы сделать ее гладкой и чистой. Нанесите один слой грунтовки, соответствующей типу основания, затем нанесите один слой грунтовки Primer 900. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike.

**Новые основания из стали (необработанной).** Обезжирьте основание, тщательно удалив возможные слои ржавчины, затем нанесите один слой (или несколько слоев) подходящего антикоррозийного средства. Когда оно высохнет, нанесите один слой грунтовки Primer 900. Через 6 часов при температуре 20°C нанесите Klondike.

## **ПРИМЕЧАНИЯ:**

Температура нанесения должна находиться в пределах от +5°C до +30°C. Сразу же после использования инструменты следует вымыть водой с мылом.

**Спецификация № SC 00219, выпущенная руководителем службы контроля качества:**

**Выпуск № 3**

**Декабрь 2019 г.**