

## NAUTILUS

### Ficha técnica y ambiental

**NOMBRE:**

**NAUTILUS**

**GRUPO:**

pintura decorativa semibrillante al agua.

**EMPLEO:**

pintura de interiores al agua

**CARACTERÍSTICAS:**

**peso específico:** 1.200 ± 30 gr/l a 20°C

**viscosidad:** 2.500 cps

**rendimiento:** 19 - 20 m<sup>2</sup>/l una mano para los tonos oscuros (A),  
8 - 10 m<sup>2</sup>/ l dos mano para el blanco y los tonos claros (B, C), (puede variar en función de la irregularidad, la porosidad, la absorción de la superficie y el método de aplicación)

**efecto estético:** mate

**colores:** colores del muestrario

**envases:** 1 L

**SECADO:**

**en la superficie:** 1 - 2 horas a 20°C

**sobre pintura:** 8 - 10 horas a 20°C

**en profundidad:** 24 horas a 20°C

**CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA:**

Pintura especial semibrillante al agua de bajo poder absorbente. Aumenta los tiempos de exposición y por tanto, la aplicación de Mavericks, permitiendo extraordinarios juegos de colores y reflejos luminiscentes característicos del producto. El Nautilus presenta una excelente resistencia mecánica a los agentes atmosféricos.

**PRESTACIONES AMBIENTALES:**

PRESTACIÓN	NORMA	VALOR	MARCA
AUSENCIA DE SUSTANCIAS NOCIVAS	-	LIBRE	
TASA DE EMISIÓN DE FORMALDEHÍDO, X	JIS A 1902-3	X<0.005 mg/m <sup>2</sup> h F****	
VOC sobre el producto listo para usar	Directiva 2004-42-CE	máx. 85 g/L (Límite UE 200 g/L) Cat. A/1	

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:**

Quitar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con jabones específicos. Si es necesario, estucar para formar una superficie lisa y, una vez seco, lijar para luego aplicar un fijador adecuado. Efectuar la aplicación de Nautilus y Mavericks.

**PREPARACIÓN DEL PRODUCTO:**

**dilución:** 10 - 15% con agua

**APLICACIÓN:**

**sistema:** con rodillo o pincel

**número de manos:** 1 - 2

## SC 00252

**CICLO DE APLICACIÓN:** Aplicar con rodillo o pincel una mano de Nautilus como cobertura (dos manos en caso de blanco y tonos claros), cruzando las pinceladas en la mayor medida posible, sobre superficies nuevas, lisas y sanas. Después de 8 horas a 20°C, aplicar Mavericks.

**Temperatura para la aplicación:** superior a +5°C e inferior a +25°C.

**Conservación:** en lata bien cerrada, incluso después del uso, a una temperatura superior a +10°C e inferior a +30°C.

**Estabilidad:** 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

**NOTAS:** Mezclar muy bien antes del uso. Lavar las herramientas con agua y jabón inmediatamente después de usarlas.

**Ficha nº SC 00252 realizada por el Responsable del Control de Calidad:**

Edición nº 2

Enero de 2020